

木質系下地へのビニル床タイル施工について

ビニル床タイルの適合下地は、通常はセメント系モルタル。コンクリートとなっております。木質系下地への施工は、その特性から通常の施工要領と一部異なりますので、下記の点にご留意ください。

- ① 根太構造の普通合板下地を基本とします。構造用合板やフローリング、パーケットブロック等への直貼りは避けてください。
- ② 下地のたわみがないこと、釘ビスなどによる固定で動きが出ないようにすること、合板目地部に段差や突き上げがないことを事前に確認してください。段差などがある場合は、サンディングなどで平滑にしてください。
- ③ 接着剤は、反応硬化型ウレタン樹脂系接着剤（弊社製品名：セメント U10）をお勧めいたします。
- ④ その他につきましては、諸条件（床暖房など）により異なりますので、お問い合わせください。